



CENTROCOT
Innovation experience

Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 696711 Fax 0331 680056
email info@centrocot.it web www.centrocot.it
C.F. e P.IVA 01724710122

Rapporto di Prova 24RA13252

del 18/10/2024

Spett.
LA SCARPA S.r.l.
Via della Spira 7/9/11
56024 Ponte a Egola (PI)

Campioni e identificazione

Campione 24LA21926

Data accettazione: 14/10/2024

Data ricevimento campione: 14/10/2024

Descrizione

Descrizione: **Pelle, spessore 3.0 mm, accoppiata a lastra poliuretanic, spessore 1.0 cm**

Lastra fornita dal Committente - Art. T 40/P CM

Articolo: **Messi - Spalle Bovine**

Colore: **marrone chiaro**

Composizione: **100% vera pelle bovina**

Campionamento a cura: **committente**

Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

71200 Tessuti. Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma

Tessuti. Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma

| | |
|-------------------------------|---|
| Metodo di prova | UNI 9175:2010 |
| Ambientamento provette | 48h a (23 ± 2)°C e (50 ± 5)% U.R. |
| Apparecchiatura di prova | Seggiola metallica di prova |
| Gas di prova | Butano |
| Fonte di ignizione | Fiamma |
| Imbottitura | Lastra fornita dal Committente - Art. T 40/P CM |
| Data inizio prova: 16/10/2024 | Data fine prova: 16/10/2024 |



| Risultati campione | 24LA21926 | unità | valore |
|--|------------------|--------------|-----------------|
| <i>Applicazione della fiamma per 20 secondi</i> | | | |
| <i>Tempo di post-combustione (LONGITUDINALE)</i> | | | |
| 1 ^a provetta | | secondi | 0 |
| <i>Tempo di post-combustione (TRASVERSALE)</i> | | | |
| 1 ^a provetta | | secondi | 0 |
| Esito | | | Positivo |
| <i>Applicazione della fiamma per 80 secondi</i> | | | |
| <i>Tempo di post-combustione (LONGITUDINALE)</i> | | | |
| 1 ^a provetta | | secondi | 0 |
| <i>Tempo di post-combustione (TRASVERSALE)</i> | | | |
| 1 ^a provetta | | secondi | 0 |
| Esito | | | Positivo |
| <i>Applicazione della fiamma per 140 secondi</i> | | | |
| <i>Tempo di post-combustione (LONGITUDINALE)</i> | | | |
| 1 ^a provetta | | secondi | 0 |
| <i>Tempo di post-combustione (TRASVERSALE)</i> | | | |
| 1 ^a provetta | | secondi | 0 |
| Esito | | | Positivo |
| Classificazione | | | 1.IM |

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; i dati e le informazioni riportate nel campo descrizione sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilità

Data emissione
18/10/2024

**Responsabile di Laboratorio - Laboratori
Prove di Protezione**
Dott.ssa Valeria Marangoni

Fine del rapporto di prova n° **24RA13252**